

MASILLA PARA MADERA MADEBORDER

Ideal para resanar madera natural o en MDF

DESCRIPCIÓN

Masilla acrílica base agua de rápido secado, buen poder de relleno, excelente lijabilidad y tersura que ofrece una excelente uniformidad en la madera reparada.

USOS

Recomendada para sellar cantos y superficies planas de madera sólida, chapillas, tableros aglomerados (partícula-fibra) y/o tableros contrachapados, cubriendo las imperfecciones naturales y las causadas por procesos de manufactura.



VENTAJAS Y BENEFICIOS

- ✓ Alta flexibilidad: No se cuartea
- ✓ Fácil aplicación: práctico envase
- ✓ Pintable con sistemas Madetec
- ✓ Fácil lijabilidad

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

PROPIEDAD	RANGO		UNIDAD
Densidad del producto / I-048-04	6.64	6.79	kg/gal
Sólidos por peso / I-098-10	71.64	76.35	%
VOC (varía según sellador/base)	6.12	49.99	g/l

INSTRUCCIONES DE USO

Preparación de la Superficie

La superficie debe estar limpia, seca y libre de partículas sueltas.

Preparación del producto y Aplicación

El producto se debe aplicar en condiciones ambientales estándar y humedad relativa 70%.

Deposite sobre la superficie únicamente la cantidad de producto que va a utilizar, aplicando capas delgadas con espátula o llana lisa, dejando secar entre capas. El tiempo de secado (25°C) entre capas es de 15 y 30 minutos dependiendo de la profundidad del defecto que se quiera resanar.

Tener en cuenta que para reparaciones de fisuras u orificios muy profundos, se debe aplicar varias capas delgadas del producto dejando secar entre capas, hasta corregir la imperfección.

RENDIMIENTO

Rendimiento teórico a 25 micrones de película seca: 80.17 m²/galón. El rendimiento práctico depende del tipo de superficie, el método de aplicación, las condiciones ambientales y el espesor o número de manos aplicado.

PRESENTACIONES

Doypack 300 grs

CÓDIGOS

REFERENCIA	EBS
19400 Blanco	10395965 300 gr
19401 Natural	10397823 300 gr
19402 Teka	10397925 300 gr

ESTABILIDAD DEL PRODUCTO

La estabilidad del producto en el envase es de 12 meses contados a partir de la fecha de fabricación indicada en el código de barras en el envase. Pasado este tiempo el producto puede estar en buen estado, pero se recomienda su revisión por parte del Servicio Técnico Pintuco®. Una vez abierto el envase, el producto debe ser utilizado en el menor tiempo posible siguiendo las recomendaciones de almacenamiento.

RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD Y AMBIENTE

Para mayor información consulte la ficha de datos de seguridad del producto.

INFORMACIÓN Y ASESORÍA

Para mayor información, otros usos o asesoría, consulte al Asesor Técnico a al área de Servicio al cliente 018000 111 247 o desde Medellín 325 25 23.

NOTAS LEGALES:

Toda la información contenida en esta ficha no constituye garantía expresa o implícita sobre el comportamiento del producto, porque las condiciones de uso, preparación de superficie, aplicación y almacenamiento están fuera de nuestro control. El empleo de este producto en usos y/o condiciones diferentes a las expresadas en esta ficha técnica, queda a riesgo del comprador, aplicador y/o usuario. Pintuco Colombia S.A. se reserva el derecho de modificar esta literatura técnica sin previo aviso, sin que esto signifique disminución de la calidad de los productos. Para otros usos, asesoría o información, se recomienda consultar previamente con al área de servicio técnico. La garantía de resultados depende de las condiciones específicas de aplicación.

Este producto fue elaborado por Pintuco Colombia S.A., cuyo sistema de gestión de Calidad / Ambiental / Seguridad y Salud Ocupacional está certificado conforme a las normas ISO 9001, ISO 14001 e ISO 45001